РОГНЕДА

УР-600

КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



Состав	Полиуретан, модифицирующие добавки, этилацетат, ацетон
Методы нанесения	Кисть, валик
Разбавление	Допускается разбавление ацетоном только в случае загустевания и испарения растворителей
Условия применения	Температура окружающего воздуха и поверхности не ниже +10 °С; Влажность воздуха не более 70%
Количество слоев	1 или 2 слоя на обе склеиваемые поверхности в зависимости от технологии применения
Расход	1 л на 5 м² в зависимости от пористости основания
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	**Открытая выдержка:** «холодный метод» — 3-5 минут; «горячий» метод — 10-15 минут **Эксплуатационная готовность:** «холодный метод» — через 24 часа; «горячий» метод — через 4 часа
Очистка инструмента	Ацетон
Хранение и транспортировка	При температуре от +5 °С до +40 °С. При хранении или транспортировке при более низких температурах клей кристаллизуется (загустевает). В этом случае клей разогреть в теплой воде или в теплом помещении до температуры от +20 °С до +40 °С и перемешать. После этого клей полностью восстанавливает свои свойства и консистенцию.
Срок годности	5 лет с даты изготовления
Фасовки	0,75 л; 20 л

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Склеивание различных материалов в быту и промышленном производстве
- Рекомендован для промышленного производства обуви, при устройстве искусственных водоемов, а также для ремонта надувных лодок из ПВХ
- Внутри и снаружи помещений

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Прочное и эластичное клеевое соединение
- Атмосферостойкий: выдерживает перепады температур от -50 °С до +60 °С
- Отличается высокой скоростью схватывания
- Идеально подходит для изделий из полиуретана и ПВХ любой жесткости

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка поверхности:

Склеиваемые поверхности должны быть зачищены, обезжирены и высушены. Для зачистки гладких поверхностей использовать шлифовальную щетку или абразивные шкурки №12-40.

Рекомендуемые обезжириватели: ацетон, нефрас, изопропиловый спирт, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, универсальный растворитель Dali. После обезжиривания обязательная сушка на воздухе 10-15 минут.

Работы проводятся при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +40 °С и влажности воздуха не более 70%, но:

- не допускается нанесение клея на поверхности, разогретые свыше +40 °С;
- при нанесении и во время сушки клея температура поверхностей должны быть выше точки росы на 3 °С

Подготовка клея:

Перед применением тщательно перемешать. При хранении или транспортировке при температуре ниже +5 °С клей кристаллизуется (загустевает). В этом случае клей разогреть в теплой воде или в теплом помещении до температуры от +20 °С до +40 °С и перемешать. После этого клей полностью восстанавливает свои свойства и

РОГНЕДА

УР-600

КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



консистенцию. При загустевании в результате испарения растворителей возможно разбавление ацетоном.

ТЕХНОЛОГИИ СКЛЕИВАНИЯ:

Холодный метод:

Допускается склеивание без нагревания. В этом случае после высыхания в течение 10-15 минут первого слоя клея, наносится второй слой, просушивается 3-5 минут, после чего поверхности плотно прижимаются друг к другу на 1-2 минуты или прикатываются, приглаживаются. При склеивании не допускается наличие невысохших («мокрых») участков. Склеенным изделием пользоваться через 24 часа.

Горячий метод:

- На сухие чистые поверхности нанести слой клея
- Просушить в течение 10-15 минут
- Разогреть склеиваемые поверхности до 70-90 °С, плотно их прижать друг к другу на 2-3 минуты и прикатать либо пригладить.
- Склеенным изделием пользоваться через 4 часа

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Состав пожароопасен; работы проводить вдали от открытых источников огня и работающих электроприборов в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания продукта на открытые участки тела. Использовать спецодежду (резиновые перчатки, защитный костюм или халат, фартук), средства защиты органов дыхания и глаз. В бытовых условиях хранить отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов. **м**

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99