РОГНЕДА

88 METAL

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ



Состав	Полихлоропренового каучука, алкилфенольно-формальдегидных смол, модификатора, вулканизатор, этилацетата и бензин-растворитель
Методы нанесения	Кисть, валик
Разбавление	Допускается разбавление этилацетатом и бензином-растворителем в соотношении 1:1 по объему
Количество слоев	1–2 слоя
Расход	1 л на 5 м² в зависимости от пористости основания
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	**Открытая выдержка:** «холодный метод» — 10-15 минут; «горячий» метод — 30 минут **Эксплуатационная готовность:** «холодный метод» — через 24 часа; «горячий» метод — через 3 часа
Цвет клеевого шва	От жёлтого до светло-коричневого цвета
Плотность	0,85±0,050 г/см³
Вязкость ВЗ-246	Не менее 50 сек
Интервал рабочих температур	-50 °С ÷ +70 °С
Стойкость к агрессивным средам	Клеевое соединение устойчиво к морской и пресной воде
Очистка инструмента	Этилацетат и бензин-растворитель в соотношении 1:1 по объему
Хранение и транспортировка	В герметично закрытой таре при температуре от +5 °С до +40 °С. При температуре ниже +10 °С клей желируется (приобретает студнеобразную консистенцию). В этом случае его следует разогреть в теплой воде или в теплом помещении до температуры от +25 °С до +40 °С и тщательно перемешать, после этого клей полностью восстанавливает свои свойства и консистенцию.
Срок годности	2 года
Фасовки	0,75 л; 20 л

НАЗНАЧЕНИЕ:
Приклеивание к металлу и склеивание в любых сочетаниях изделий из металла, ПВХ, резины, натуральной и искусственной кожи, стекла и керамики, пластмассы, бумаги и картона, дерева и поверхностей на основе древесины, ткани, пенополиэтилена, поролона, минеральных оснований (бетон, цемент, камень, кирпич и пр.), эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:
- Прочное и эластичное клеевое соединение
- Водостойкий — допускается эксплуатация склеенных изделий в морской и пресной воде
- Атмосферостойкий — выдерживает перепады температурот -50 °С до +70 °С
- Не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов
- Клей не содержит толуола и иных растворителей наркотического действия
- Отличается высокой скоростью схватывания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед применением тщательно перемешать. При необходимости, допускается разбавление клея этилацетатом. Работы проводить при t° окружающего воздуха не ниже +10 °С по сухим, чистым, обеспыленным и обезжиренным основаниям. Прочность склеивания зависит от конкретных склеиваемых материалов и технологии склеивания.

РОГНЕДА

88 METAL

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ



Холодный метод:
Нанести клей на обе склеиваемые поверхности без пропусков, но и избегая образования излишков. Через 15-20 минут нанести второй слой клея. Через 10-15 минут после нанесения второго слоя (на склеиваемых поверхностях не должно остаться неподсохших участков) соединить поверхности в точное проектное положение (после контакта склеиваемых поверхностей их перемещение невозможно) и плотно прижать на 1-2 минуты. Не допускать образования перекосов и воздушных пузырей. Изделием можно пользоваться через 24 часа.

Горячий метод:
Нанести клей на обе склеиваемые поверхности без пропусков, но и избегая образования излишков. Через 30 минут (на склеиваемых поверхностях не должно остаться неподсохших участков) поверхности разогреть до 80-90 °С и плотно прижать друг к другу на 1-2 минуты. По окончании работ инструмент промыть смесью этилацетата и бензина в соотношении 1:1. Изделием можно пользоваться через 3 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Состав пожароопасен. Работы проводить вдали от открытых источников огня и работающих электроприборов в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания продукта на открытые участки тела. Использовать спецодежду (резиновые перчатки, защитный костюм или халат, фартук), средства защиты органов дыхания и глаз. В бытовых условиях хранить отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов. **Беречь от детей!** Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы, на почву. Утилизировать согласно действующему законодательству.

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99